

ICS 59.060.10
W 41



中华人民共和国国家标准

GB/T 10115—2008
代替 GB/T 10115—1988

柞 蚕 鲜 茧

Tussah fresh cocoon

2008-08-07 发布

2008-12-01 实施

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局
中国国家标准化管理委员会 发布

中 华 人 民 共 和 国
国 家 标 准
柞 蚕 鲜 茧
GB/T 10115—2008

*

中国标准出版社出版发行
北京复兴门外三里河北街16号
邮政编码:100045

网址 www.spc.net.cn

电话:68523946 68517548

中国标准出版社秦皇岛印刷厂印刷
各地新华书店经销

*

开本 880×1230 1/16 印张 0.5 字数 9 千字
2008年9月第一版 2008年9月第一次印刷

*

书号: 155066·1-33900

如有印装差错 由本社发行中心调换
版权专有 侵权必究
举报电话:(010)68533533

前 言

本标准代替 GB/T 10115—1988《柞蚕鲜茧》。

本标准与 GB/T 10115—1988 相比,主要变化如下:

- a) 修改了标准的适用范围(1998 版的第 1 章,本版的第 1 章);
- b) 调整了规范性引用文件(1998 版的第 2 章,本版的第 2 章);
- c) 增加了鲜茧茧层率定义(本版的 3.11);
- d) 明确了特等茧定等技术指标及各等的指标范围(1998 版的 4.3.2,本版的 4.2 和表 1);
- e) 修改了等外茧的分级(1998 版的 4.4.2,本版的 4.3);
- f) 增加了千克粒数指标及检验方法(本版的 4.4 和 5.5);
- g) 修改了每批茧最少取样量(1998 版的 5.1.1.2,本版的 5.2.2);
- h) 回潮率检验方法改为引用 GB/T 9995 标准(1998 版的 5.5.2,本版的 5.7.2);
- i) 修改了茧层率检验的取样方法和数量(1998 版的 5.1.3.2,本版的 5.6.1);
- j) 删除了次茧重量计算公式(1998 版的注 1);
- k) 删除了全批茧称重检验方法(1998 版的 5.2.1);
- l) 删除了检验条件条款(1998 版的 6.1);
- m) 删除了仲裁条款(1998 版的 6.3.2)。

本标准由中国纤维检验局提出并归口。

本标准起草单位:辽宁省纤维检验局。

本标准主要起草人:钱声宏、唐植强、储思敏、马静巍、夏俊、魏强。

本标准于 1988 年首次发布,本次为第一次修订。

柞 蚕 鲜 茧

1 范围

本标准规定了柞蚕鲜茧的定等分级技术要求、检验方法、检验规则、包装、标志和贮存的要求。
本标准适用于纺织加工用的柞蚕鲜茧。

2 规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。

GB/T 8170 数值修约规则

GB/T 9995 纺织材料含水率和回潮率的测定 烘箱干燥法

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本标准。

3.1

上茧 raw silk reeling of cocoon

茧形、色泽、茧层厚薄及缩皱正常,无疵点的茧。

3.2

次茧 light defective cocoon

有疵点,但不属于下茧的茧。

3.3

下茧 waste cocoon

有严重疵点,不能缫丝或很难缫正品生丝的茧。

3.4

疙瘩茧 knotting cocoon

茧层表面缩皱特粗,呈疙瘩状的茧。

3.5

干固茧 dried cocoon

蚕得僵病或软化病(但不污染茧层)后结成的茧。

3.6

畸形茧 malformed cocoon

形状不规则的茧。

3.7

绵茧 flossy cocoon

茧层缩皱粗疏如绵的茧。

3.8

印烂茧 cocoons taches

感染病毒后,蚕(蛹)体腐烂、破碎,茧层被污染的茧。其中:茧层较薄的是油烂茧;茧层较厚的是空瓢茧。