

UDC 677.31
W 21



中华人民共和国国家标准

GB 1523—93

绵 羊 毛

Wool

1993-04-28发布

1993-12-01实施

国家技术监督局 发布

中华人民共和国国家标准

绵羊毛 Wool

GB 1523—93

代替 GB 1523~1524-79

1 主题内容与适用范围

本标准规定了细羊毛、半细羊毛、改良羊毛的分等分支技术要求、检验方法、检验规则、包装、标志、贮存、运输等。

本标准适用于细羊毛、半细羊毛、改良羊毛的生产、流通、使用和监督。

2 引用标准

- GB 6976 羊毛毛丛自然长度试验方法
- GB 6977 洗净羊毛油、灰、杂含量试验方法
- GB 6978 原毛洗净率试验方法 烘箱法
- GB 10685 羊毛纤维直径试验方法 投影显微镜法
- GB/T 14270 羊毛纤维类型含量试验方法
- GB/T 14271 原毛净毛率试验方法 油压法

3 术语

3.1 细羊毛 fine wool

品质支数在 60 支及以上,毛纤维平均直径在 25.0 μm 及以下的同质毛。

3.2 半细羊毛 medium fine wool

品质支数为 36~58 支,毛纤维平均直径为 25.1~55.0 μm 的同质毛。

3.3 改良羊毛 improved wool

从改良过程中的杂交羊身上剪下的未达到同质的羊毛。

3.4 细度 fineness

羊毛纤维的粗细程度。用羊毛纤维直径微米数或品质支数表示。

3.5 品质支数 quality number

按羊毛纤维直径微米数所制订的相应数值(见表 1)。

表 1

品质支数	70 [°]	66 [°]	64 [°]	60 [°]	58 [°]	56 [°]	50 [°]	48 [°]	46 [°]	44 [°]	40 [°]	36 [°]
直径 μm	18.1	20.1	21.6	23.1	25.1	27.1	29.1	31.1	34.1	37.1	40.1	43.1
	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~
	20.0	21.5	23.0	25.0	27.0	29.0	31.0	34.0	37.0	40.0	43.0	55.0