

彩涂工考试《中级彩涂工考试题》考试题

姓名：_____ 年级：_____ 学号：_____

题型	选择题	填空题	解答题	判断题	计算题	附加题	总分
得分							

评卷人	得分

- 1、单项选择题：表面皿法主要适用于测定（ ），如乳胶液、塑料溶胶等。A. 饱和聚酯树脂
B. 微晶蜡
C. 石蜡
D. 高黏度涂料
- 2、填空题：炉子含氧量的控制等级分为（ ）三等。
- 3、填空题：压花辊的转速与（ ）一样，应与生产线同步。
- 4、单项选择题：交联温度一般是指带钢的（ ）而不是炉膛温度，更不是炉体中某参考点的温度。A. 平直度
B. 最高表面温度
C. 标准湿度
D. 剥离强度
- 5、填空题：如果涂膜温度高，被涂物温度低，会加速涂膜上（ ）的发生。
- 6、多项选择题：彩涂生产线的最终产品无论是哪一种类型：涂层板、压花板或层压（贴膜）板，在机组工艺段预处理阶段，都要经过表面净化工序即脱（ ）等重要阶段。A. 脱脂处理
B. 化学转化膜处理
C. 有机物固化
D. 涂层的固化
E. 表调处理
- 7、多项选择题：涂后处理工艺过程主要包括：（ ）平整、上蜡和贴可剥离保护膜等几种。A. 印花
B. 层压
C. 压花
D. 拉弯矫直
E. 涂油
- 8、多项选择题：感应加热原来多用于金属加工工业和冶金的各种（ ）等热处理行业。A. 金属熔炼
B. 金属钎焊
C. 金属表面及局部淬火
D. 表面精度
E. 回火
- 9、多项选择题：层压工艺是一项综合性的技术涉及（ ）基材表面底涂层状况、机械控制以及环境条件等。A. 塑料薄膜

- B. 助剂
 - C. 粘合剂
 - D. 溶剂
 - E. 涂料性质
- 10、单项选择题：（ ）是一种非常著名的防腐蚀涂料。它主要是为了满足汽车工业的防腐蚀要求而研制的。
- A. 高黏度涂料
 - B. 碱性物质
 - C. 环氧富锌涂料
 - D. 树脂涂料
- 11、单项选择题：印版辊的制造过程通常分为（ ）加工和凹版制作两个阶段。
- A. 转印胶辊
 - B. 印版底辊
 - C. 复合辊
 - D. 沾料辊
- 12、填空题：初涂机和精涂机的差别仅为（ ）。
- 13、单项选择题：白色涂料是带钢印刷产品最常使用的（ ）涂料。
- A. 面漆
 - B. 底漆
 - C. 微晶蜡
 - D. 无溶剂
- 14、单项选择题：硅改性聚酯涂料是硅树脂与聚酯的组合，有机硅树脂是以（ ）为主链的其具有很高的耐热性、耐候性。
- A. 加热交联固化
 - B. 硅氧链
 - C. 硅酸盐
 - D. 石蜡
- 15、多项选择题：铬酸盐处理液中加适量下列物质（ ），有利于破坏基材在空气中形成的疏松的氧化膜。
- A. 氟化物
 - B. 硝酸
 - C. 硼酸
 - D. 盐类
 - E. 氧化物
- 16、单项选择题：钢铁的化学氧化俗称（ ），是使钢铁表面生成稳定的氧化物 Fe_3O_4 ，它是高铁酸 $HFeO_2$ 和 $Fe(OH)_2$ 碱的衍生物。
- A. 发蓝
 - B. 炭化
 - C. 硫化
 - D. 氧化
- 17、单项选择题：正面涂底胶可以防止（ ）再被污染，延长已处理好带钢的存放期有利于胶粘剂对表面的湿润，改进其粘接强度和耐久性。
- A. 背面
 - B. 前面
 - C. 表面
 - D. 底面
- 18、多项选择题：铁钴比色法。此法分标准色阶溶液（ ）两个步骤进行。
- A. 熔流指数
 - B. 配制
 - C. 辊形控制

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/358074017046006070>