

UDC 678
C 53



中华人民共和国国家标准

GB 13115—91

食品容器及包装材料用不饱和 聚酯树脂及其玻璃钢制品卫生标准

Hygienic standard of unsaturated polyester resin and glass fibre reinforced plastics
used as food containers and packaging materials

1991-06-07 发布

1992-03-01 实施

中华人民共和国卫生部 发布

中 华 人 民 共 和 国
国 家 标 准
食 品 容 器 及 包 装 材 料 用 不 饱 和
聚 酯 树 脂 及 其 玻 璃 钢 制 品 卫 生 标 准

GB 13115—91

*

中国标准出版社出版发行
北京西城区复兴门外三里河北街16号
邮政编码:100045

<http://www.spc.net.cn>

电话:63787337、63787447

1992年4月第一版 2005年11月电子版制作

*

书号: 155066 · 1-26379

版权专有 侵权必究
举报电话:(010)68533533

中华人民共和国国家标准

食品容器及包装材料用不饱和 聚酯树脂及其玻璃钢制品卫生标准

GB 13115—91

Hygienic standard of unsaturated polyester resin and glass fibre reinforced plastics
used as food containers and packaging materials

1 主题内容与适用范围

本标准规定了食品包装用不饱和聚酯树脂和玻璃纤维增强不饱和聚酯食品容器(下简称玻璃钢容器)的卫生要求。

本标准适用于以多元醇、不饱和二元羧酸酐、饱和二元羧酸酐等为主要原料生产的聚酯,再加入苯乙烯所制得的液体不饱和聚酯树脂。也适用于该树脂加入过氧甲乙酮为引发剂,环烷酸钴为催化剂,玻璃纤维为增强材料所制成,可用于盛装肉类、蔬菜、水产、饮料、酒类等食品的玻璃钢容器。

2 感官指标

感官指标应符合表1的要求。

表1

样 品	指 标
树脂	淡黄色透明液体,无机械杂质
树脂模板	表面均匀,平整,无明显气泡,无裂纹,无纤维裸露和分层等缺陷
玻璃钢容器	浸泡后无变形、溶解和泛白
浸泡液	无色、无异臭、无异味、无混浊、无沉淀

3 理化指标

树脂模板和玻璃钢容器的理化指标应符合表2的要求。

表2

项 目	指 标
高锰酸钾消耗量,mg/L	
蒸馏水,60℃,2 h	≤ 10
蒸发残渣,mg/L	
4%乙酸,60℃,2 h	≤ 30
65%乙醇,室温,2 h	≤ 30
正己烷,室温,2 h	≤ 30
重金属(以Pb计),mg/L	