

最新国家开放大学电大《建筑工程质量检验》单项选择题题库及答案

单项选择题

题目 1

见证取样检测是检测试样在（ ）见证下，由施工单位有关人员现场取样，并委托检测机构所进行的检测。

选择一项：

- a. 监理单位具有见证人员证书的人员
- b. 设计单位项目负责人
- c. 监理单位或建设单位具备见证资格的人员
- d. 建设单位授权的具有见证人员证书的人员

题目 2

检验批的质量应按主控项目和（ ）验收。

选择一项：

- a. 保证项目
- b. 基本项目
- c. 一般项目
- d. 允许偏差项目

题目 3

建筑工程质量验收应划分为单位（子单位）工程、分部（子分部）工程、分项工程和（ ）。

选择一项：

- a. 检验批
- b. 工序
- c. 专业验收
- d. 验收部位

题目 4

分部工程的验收应由（ ）组织。

选择一项：

- a. 总监理工程师(建设单位项目负责人)
- b. 建设单位
- c. 监理单位
- d. 监理工程师

题目 5

施工组织设计应由（ ）主持编制，可根据需要分阶段编制和审批。

选择一项：

- a. 项目负责人
- b. 质量员
- c. 技术负责人
- d. 施工员

题目 6

单位工程施工组织设计应由（ ）审批。

选择一项：

- a. 施工单位技术负责人或技术负责人授权的技术人员
- b. 施工单位技术负责
- c. 技术负责人授权的技术人员
- d. 项目部技术负责人

题目 7

当专业验收规范对工程中的验收项目未做出相应规定时，应由（ ）组织监理、设计、施工等相关单位制定专项验收要求。涉及安全、节能、环境保护等项目的专项验收要求，应由建设单位组织专家论证。

选择一项：

- a. 施工单位
- b. 建设单位
- c. 设计单位
- d. 监理单位

题目 8

工程质量控制资料应齐全完整，当部分资料缺失时，应委托有资质的检测机构按有关标准进行相应的（ ）。

选择一项：

- a. 实体检验或抽样试验
- b. 原材料检测
- c. 抽样试验
- d. 实体检验

题目 9

国务院《建设工程质量管理条例》规定隐蔽工程在隐蔽前,施工单位应当通知()。

选择一项:

- a. 建设单位和工程质量监督机构
- b. 工程质量监督机构
- c. 建设单位
- d. 建设行政主管部门

题目 10

经工程质量检测单位检测鉴定达不到设计要求,经设计单位验算可满足结构安全和使用功能的要求,应视为()。

选择一项:

- a. 符合规范要求质量合格的工程
- b. 不符合规范要求质量不合格,但可使用工程
- c. 质量不符合要求,不得验收
- d. 质量不符合要求,但可协商验收的工程

题目 11

对由地基基础设计为甲级或地质条件复杂,成桩质量可靠性低的灌注桩应采用()进行承载力检测。

选择一项:

- a. 高应变动力测试方法
- b. 静载荷试验方法
- c. 自平衡测试方法
- d. 低应变动力测试方法

题目 12

()属于灰土地基验收的主控项目。

选择一项:

- a. 含水量
- b. 石灰粒径
- c. 压实系数
- d. 分层厚度偏差

题目 13

砂和砂石地基质量检验的主控项目有（ ）。

选择一项：

- a. 砂石料含泥量
- b. 分层厚度
- c. 地基承载力
- d. 砂石料粒径

题目 14

地基基础分项工程检验批验收时，一般项目应有（ ）合格。

选择一项：

- a. 80% 及以上
- b. 100%
- c. 90% 及以上
- d. 85% 及以上

题目 15

桩基工程桩位放样允许偏差为：群桩（ ）mm

选择一项：

- a. 5
- b. 10
- c. 15
- d. 20

题目 16

桩基工程桩位放样允许偏差为：单桩（ ）mm

选择一项：

- a. 10
- b. 15
- c. 5
- d. 20

题目 17

带有基础梁的预制桩，其桩位垂直于基础梁中心线的允许偏差为小于等于（ ）mm（H为桩基施工面至设计桩顶的距离）。

选择一项：

- a. 100+0.01H
- b. 150+0.1H
- c. 100+0.1H
- d. 150+0.01H

题目 18

带有基础梁的预制桩，其桩位沿基础梁中心线的允许偏差为小于等于（ ）mm(H为桩基施工面至设计桩顶的距离)。

选择一项：

- a. 100+0.1H
- b. 100+0.01H
- c. 150+0.01H
- d. 150+0.1H

题目 19

灌注桩桩顶标高至少要比设计标高高出（ ）m。

选择一项：

- a. 1
- b. 0.5
- c. 0.8
- d. 1.5

题目 20

对于地基基础设计等级为甲级或地质条件复杂的灌注桩，成桩质量可靠性低的灌注桩应采用静载荷试验测承载力，检验桩数不应少于总数的（ ），且不应少于3根，总数少于50根时，不少于2根。

选择一项：

- a. 3%
- b. 2%
- c. 4%
- d. 1%

题目 21

重要工程的预应力管桩应对电焊接头做（ ）%的焊缝探伤检查。

选择一项：

- a. 100
- b. 15
- c. 10**
- d. 5

题目 22

钢筋混凝土预制桩采用电焊接头时，电焊结束后停歇时间应大于（ ）min。

选择一项：

- a. 4
- b. 1**
- c. 3
- d. 2

题目 23

钢筋混凝土灌注桩的主筋混凝土保护层厚度不应小于（ ）mm水下灌注混凝土不得小于 50mm

选择一项：

- a. 60
- b. 20
- c. 30**
- d. 50

题目 24

灌注桩的混凝土充盈系数应大于（ ）。

选择一项：

- a. 1.0**
- b. 0.95
- c. 1.05
- d. 0.9

题目 25

（ ）是钢筋混凝土预制桩质量检验的主控项目。

选择一项：

- a. 桩顶标高
- b. 垂直度
- c. 承载力**

d. 外观质量

题目 26

基坑土方工程验收必须以确保（ ）为前提。

选择一项：

a. 支护结构安全

b. 主体结构安全

c. 周围环境安全

d. 支护结构和周围环境

题目 27

桩基工程属于（ ）。

选择一项：

a. 子分部工程

b. 检验批

c. 分部工程

d. 分项工程

题目 28

桩基工程应由（ ）组织验收。

选择一项：

a. 施工单位项目负责人

b. 质监站人员

c. 总监理工程师或建设单位项目负责人

d. 质量员

题目 29

地基基础分部（子分部），分项工程的质量验收均应在（ ）基础上进行。

选择一项：

a. 施工单位自检合格

b. 监理验收合格

c. 建设单位验收合格

d. 工程质量监督站

题目 30

桩身质量检验时，对于设计等级为甲级或地质条件复杂，成检质量可靠性低的灌注桩，抽检数

量不应少于总数的（ ），且不应少于 20 根。

选择一项：

a. 30%

b. 20%

c. 40%

d. 50%

题目 1

钢筋调直后应进行力学性能和（ ）的检验，其强度应符合有关标准的规定。

选择一项：

a. 直径

b. 圆度

c. 重量偏差

d. 外观

题目 2

不同级别钢筋代换以（ ）为原则。

选择一项：

a. 等强度

b. 等直径

c. 等面积

d. 等重量

题目 3

型式检验是（ ）的检验。

选择一项：

a. 生产者控制质量

b. 现场抽检

c. 厂家产品出厂

d. 现场复验

题目 4

当混凝土强度评定不符合《混凝土强度检验评定标准》要求时，回弹法、钻芯取样法、后装拔出法检测的混凝土强度推定值（ ）作为结构是否需要处理的依据。

选择一项：

- a. 宜
- b. 可
- c. 禁止
- d. 不能

题目 5

结构混凝土中氯离子含量系指其占（ ）的百分比。

选择一项：

- a. 水泥用量
- b. 粗骨料用量
- c. 细骨料用量
- d. 混凝土重量

题目 6

混凝土子分部工程的各分项工程检验批中一般项目的质量经抽样检验合格，当采用计数检验时，除有专门要求外，合格点率应达到（ ）及以上，且不得有严重缺陷。

选择一项：

- a. 70%
- b. 90%
- c. 95%
- d. 80%

题目 7

钢筋进场时，除应检查其产品合格证、出厂检验报告外，还应检查（ ）。

选择一项：

- a. 生产许可
- b. 化学分析试验报告
- c. 进场复验报告
- d. 推广证书

题目 8

当水泥的（ ）性能不合格时，应按废品水泥处理。

选择一项：

- a. 3d 强度
- b. 28d 强度

强度

d. 安定性

题目 9

当日平均温度低于 () °C 时, 不得对混凝土浇水养护。

选择一项:

a. 5

b. -5

c. 0

d. 10

题目 10

现浇结构的外观质量不应有严重缺陷, 对已经出现的严重缺陷, 应由 () 提出技术处理方案, 并经监理(建设)单位认可后进行处理。

选择一项:

a. 施工单位

b. 检测单位

c. 监理单位

d. 设计单位

题目 11

为提高混凝土的抗冻性能, 可掺用防冻剂, 但在钢筋混凝土中, 严禁使用 ()。

选择一项:

a. 减水型防冻剂

b. 早强型防冻剂

c. 缓凝型外加剂

d. 氯盐型防冻剂

题目 12

砌体结构工程检验批验收时, 其主控项目应全部符合规范的规定; 一般项目应有 80% 及以上的抽检处符合规范的规定; 有允许偏差的项目, 最大超差值为允许偏差值的 () 倍。

选择一项:

a. 2.0

b. 1.2

c. 1.5

题目 13

砌筑砂浆的水泥，使用前应对（ ）进行复验。

选择一项：

- a. 强度和安定性
- b. 安定性
- c. 强度
- d. 细度

题目 14

砌体施工质量控制等级应分为（ ）级。

选择一项：

- a. 二
- b. 四
- c. 五
- d. 三

题目 15

当检查砌体砂浆饱满度时，用（ ）检查砖底面与砂浆的粘结痕迹面积，每处检测 3 块砖，取其平均值。

选择一项：

- a. 钢尺
- b. 卷尺
- c. 直角尺
- d. 百格网

题目 16

砖砌体工程质量检验时，灰缝砂浆饱满度为（ ）。

选择一项：

- a. 主控项目
- b. 一般项目
- c. 免检项目
- d. 隐蔽工程验收项目

题目 17

)。

选择一项：

- a. 免检项目
- b. 主控项目**
- c. 隐蔽工程验收项目
- d. 一般项目

题目 18

《砌体结构工程施工质量验收规范》GB 50203-2011 中对水泥的规定有一款为“不同品种的水泥，不得混合使用”是（ ）。

选择一项：

- a. 条文说明
- b. 注释
- c. 一般性条文
- d. 强制性条文**

题目 19

墙体的水平灰缝厚度和竖向灰缝宽度宜为 10mm 但不应小于 8mm 也不应大于 12mm 水平灰缝厚度检验方法用尺量（ ）皮小砌块的高度折算；竖向灰缝宽度用尺量 2m 砌体长度折算。

选择一项：

- a. 15
- b. 5**
- c. 10
- d. 3

题目 20

砖过梁底部的模板拆除时，灰缝砂浆强度不低于设计强度的（ ）%。

选择一项：

- a. 75
- b. 85**
- c. 100
- d. 50

题目 1

建筑装饰装修工程（ ）进行设计，并出具完整的施工图设计文件。

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/387001105025006104>