


ICS 59.060.10  
W 21



# 中华人民共和国国家标准

GB 18267—2000

---

山 羊 绒

Cashmere

2000-12-05 发布

2001-02-01 实施

---

国家质量技术监督局 发布

## 前 言

本标准的全部技术内容为强制性。

为适应山羊绒生产、交易、加工、质量监督和进出口检验的需要,维护生产者、经营者及使用者各方的利益,根据山羊绒的特点,结合我国山羊绒生产、流通的实际,特采用合理分类定等与检验写实定型相结合、主观检验与客观检验相结合的方法,制定本标准。

本标准适用于山羊原绒、分梳山羊绒、过轮山羊绒和洗净山羊绒。

自本标准实施之日起,原 GB/T 13830—1992《山羊原绒》作废。

本标准由中国纤维检验局提出并归口。

本标准起草单位:吉林农业大学、中国纤维检验局、农业部畜牧兽医总站、中国畜产品流通协会、内蒙古鄂尔多斯羊绒集团有限公司、北京雪莲羊绒有限公司、内蒙古鹿王羊绒集团有限公司、北京市出入境检验检疫局、内蒙古自治区纤维检验局。

本标准主要起草人:马宁、杜树莹、晨林、王璇玲、张荣娜、杨桂芬、邱瑞卿。

# 中华人民共和国国家标准

## 山 羊 绒

GB 18267—2000

Cashmere

### 1 范围

本标准规定了山羊绒(包括山羊原绒、分梳山羊绒、过轮山羊绒和洗净山羊绒)的分类分等的方法、技术指标、试验方法、检验规则及检验证书、包装、标志、储存、运输的要求。

本标准适用于山羊绒生产、交易、加工、质量监督和进出口检验中的质量鉴定。

### 2 引用标准

下列标准所包含的条文,通过在本标准中引用而构成为本标准的条文。本标准出版时,所示版本均为有效。所有标准都会被修订,使用本标准的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。

- GB/T 2910—1997 纺织品 二组分纤维混纺产品定量化学分析方法
- GB/T 2911—1997 纺织品 三组分纤维混纺产品定量化学分析方法
- GB/T 4711—1984 羊毛单纤维断裂强力和伸长试验方法
- GB/T 6500—1986 羊毛回潮率试验方法 烘箱法
- GB/T 6977—1986 洗净羊毛油、灰、杂含量试验方法
- GB/T 8170—1987 数值修约规则
- GB/T 10685—1989 羊毛纤维直径试验方法 投影显微镜法
- GB/T 14593—1993 山羊绒、绵羊毛及其混合纤维定量分析方法
- GB/T 16988—1997 特种动物纤维与绵羊毛混合物含量的测定

### 3 定义

本标准采用下列定义。

#### 3.1 山羊绒 cashmere

山羊原绒、过轮山羊绒、洗净山羊绒、分梳山羊绒统称为山羊绒。其中直径在 25  $\mu\text{m}$  及以下的属绒纤维。

#### 3.2 山羊原绒 raw cashmere

从具有双层毛被的山羊身上取得的、以下层绒毛为主附带有少量自然杂质的、未经加工的绒毛纤维。

#### 3.3 过轮山羊绒 opened cashmere

山羊原绒经过分选、除杂机打土过轮后的山羊绒。

#### 3.4 洗净山羊绒 scoured cashmere

山羊原绒、过轮山羊绒经过洗涤达到一定品质要求的山羊绒。

#### 3.5 分梳山羊绒 dehaired cashmere

经洗涤、工业分梳加工后的山羊绒。

#### 3.6 粗毛 goat hair

国家质量技术监督局 2000-12-05 批准

2001-12-01 实施