



中华人民共和国纺织行业标准

FZ/T 72015—2012

液氨整理针织面料

Knitted fabric treated with liquid ammonia

2012-12-28 发布

2013-06-01 实施

中华人民共和国工业和信息化部 发布

前 言

本标准按照 GB/T 1.1—2009 给出的规则起草。

本标准由中国纺织工业联合会提出。

本标准由全国纺织品标准化技术委员会针织品分技术委员会(SAC/TC 209/SC 6)归口。

本标准主要起草单位：青岛即发集团股份有限公司、广东溢达纺织有限公司、浙江浪莎内衣有限公司、中国针织工业协会、安莉芳(中国)服装有限公司、江苏新雪竹国际服饰有限公司、浙江顺时针织服饰有限公司、国家针织产品质量监督检验中心。

本标准主要起草人：王健、张玉高、鲍进跃、李红、曹海辉、王锡良、龚益辉、何继锋。

液氨整理针织面料

1 范围

本标准规定了液氨整理针织面料的规格、要求、检验规则、判定规则、产品使用说明、包装、运输和贮存。

本标准适用于鉴定经液氨整理的纯棉针织纬编面料的品质。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB 5296.4 消费品使用说明 第4部分:纺织品和服装

GB/T 8170 数值修约规则与极限数值的表示和判定

GB/T 8628 纺织品 测定尺寸变化的试验中织物试样和服装的准备、标记及测量

GB/T 8629—2001 纺织品 试验用家庭洗涤和干燥程序

GB/T 8630 纺织品 洗涤和干燥后尺寸变化的测定

GB/T 13769 纺织品 评定织物经洗涤后外观平整度的试验方法

GB 18401 国家纺织产品基本安全技术规范

GB/T 22846 针织布(四分制)外观检验

FZ/T 72012 丝光棉针织面料

3 规格

液氨整理针织面料的规格写为:纱线线密度 \times 平方米干燥重量 \times 幅宽,其中线密度用特克斯表示,多规格纱线交织,按其所占比例从大到小排列,中间用乘号相连;平方米干燥重量用克表示;幅宽指单层幅宽,用厘米表示。

4 要求

4.1 要求内容

要求分为内在质量和外观质量两个方面,内在质量包括纤维素Ⅲ结晶百分数、水洗后外观平整度、水洗尺寸变化率和其他内在质量指标。外观质量按 FZ/T 72012 规定执行。

4.2 分等规定

液氨整理针织面料以匹为单位,按内在质量和外观质量最低一项评等,分为优等品、一等品、合格品。

4.3 内在质量要求

4.3.1 内在质量要求见表1。