



# 中华人民共和国国家标准

GB 4806.2—2015

---

## 食品安全国家标准 奶嘴

2015-09-22 发布

2016-09-22 实施

---

中华人民共和国  
国家卫生和计划生育委员会 发布

## 前 言

本标准代替 GB 4806.2—1994《橡胶奶嘴卫生标准》。

本标准与 GB 4806.2—1994 相比,主要变化如下:

- 标准名称修改为“食品安全国家标准 奶嘴”;
- 修改了标准结构;
- 修改了标准范围;
- 增加了通用要求;
- 增加了技术要求中的原料要求;
- 修改并增加了理化指标;
- 增加了天然乳胶标识要求。

# 食品安全国家标准

## 奶嘴

### 1 范围

本标准适用于以天然橡胶、顺式-1,4-聚异戊二烯橡胶、硅橡胶为主要原料加工制成的奶嘴。  
本标准不适用于安抚奶嘴。

### 2 基本要求

奶嘴应符合相关食品安全国家标准中食品接触材料及制品的各项通用安全要求。

### 3 技术要求

#### 3.1 原料要求

天然橡胶、顺式-1,4-聚异戊二烯橡胶、硅橡胶应符合相关食品安全国家标准或法规的规定。除天然橡胶、顺式-1,4-聚异戊二烯橡胶、硅橡胶外,其他橡胶不得用于生产奶嘴。

#### 3.2 感官要求

感官要求应符合表 1 的规定。

表 1 感官要求

项目	要求
外观	色泽正常,无污物和毛刺等
浸泡液	迁移试验所得浸泡液不应有着色、浑浊、沉淀、异味等感官性的劣变

#### 3.3 理化指标

理化指标应符合表 2 的规定。

表 2 理化指标

项目	指标	检验方法
总迁移量/(mg/kg)		GB 31604.8
蒸馏水,40℃,24 h	≤ 30	
4%(体积分数)乙酸,40℃,24 h	≤ 60	
50%(体积分数)乙醇,40℃,24 h	≤ 60	