

一、单项选择题

题目 1

钢筋调直后应进行力学性能和（ ）的检验，其强度应符合有关标准的规定。

- a. 外观
- b. 直径
- c. 重量偏差
- d. 圆度

正确答案是：重量偏差

题目 2

不同级别钢筋代换以（ ）为原则。

- a. 等重量
- b. 等面积
- c. 等直径
- d. 等强度

正确答案是：等强度

题目 3

型式检验是（ ）的检验。

- a. 生产者控制质量
- b. 厂家产品出厂
- c. 现场抽检
- d. 现场复验

正确答案是：生产者控制质量

题目 4

当混凝土强度评定不符合《混凝土强度检验评定标准》要求时，回弹法、钻芯取样法、后装拔出法检测的混凝土强度推定值（ ）作为结构是否需要处理的依据。

- a. 不能
- b. 宜
- c. 可
- d. 禁止

正确答案是：可

题目 5

结构混凝土中氯离子含量系指其占（ ）的百分比。

- a. 粗骨料用量
- b. 混凝土重量
- c. 细骨料用量
- d. 水泥用量

正确答案是：水泥用量

题目 6

混凝土子分部工程的各分项工程检验批中一般项目的质量经抽样检验合格，当采用计数检验时，除有专门要求外，合格点率应达到（ ）及以上，且不得有严重缺陷。

- a. 90%
- b. 70%
- c. 80%
- d. 95%

正确答案是：80%

题目 7

钢筋进场时，除应检查其产品合格证、出厂检验报告外，还应检查（ ）。

- a. 推广证书
- b. 生产许可
- c. 化学分析试验报告
- d. 进场复验报告

正确答案是：进场复验报告

题目 8

当水泥的（ ）性能不合格时，应按废品水泥处理。

- a. 安定性
- b. 3d 强度
- c. 7d 强度
- d. 28d 强度

正确答案是：安定性

题目 9

当日平均温度低于（ ）℃时，不得对混凝土浇水养护。

- a. 10
- b. 0
- c. 5
- d. -5

正确答案是：5

题目 10

现浇结构的外观质量不应有严重缺陷，对已经出现的严重缺陷，应由（ ）提出技术处理方案，并经监理(建设)单位认可后进行处理。

- a. 检测单位
- b. 设计单位
- c. 监理单位
- d. 施工单位

正确答案是：施工单位

题目 11

为提高混凝土的抗冻性能，可掺用防冻剂，但在钢筋混凝土中，严禁使用（ ）。

- a. 缓凝型外加剂
- b. 减水型防冻剂
- c. 氯盐型防冻剂
- d. 早强型防冻剂

正确答案是：氯盐型防冻剂

题目 12

砌体结构工程检验批验收时，其主控项目应全部符合规范的规定；一般项目应有 80%及以上的抽检处符合规范的规定；有允许偏差的项目，最大超差值为允许偏差值的（ ）倍。

- a. 1.5
- b. 1.8
- c. 2.0
- d. 1.2

正确答案是：1.5

题目 13

砌筑砂浆的水泥，使用前应对（ ）进行复验。

- a. 细度
- b. 强度
- c. 安定性
- d. 强度和安定性

正确答案是：强度和安定性

题目 14

砌体施工质量控制等级应分为（ ）级。

- a. 二
- b. 四
- c. 三
- d. 五

正确答案是：三

题目 15

当检查砌体砂浆饱满度时，用（ ）检查砖底面与砂浆的粘结痕迹面积，每处检测 3 块砖，取其平均值。

- a. 直角尺
- b. 卷尺
- c. 钢尺
- d. 百格网

正确答案是：百格网

题目 16

砖砌体工程质量检验时，灰缝砂浆饱满度为（ ）。

- a. 隐蔽工程验收项目
- b. 免检项目
- c. 一般项目
- d. 主控项目

正确答案是：主控项目

题目 17

砖砌体工程质量检验时，砖和砂浆的强度等级为（ ）。

- a. 免检项目
- b. 一般项目
- c. 隐蔽工程验收项目
- d. 主控项目

正确答案是：主控项目

题目 18

《砌体结构工程施工质量验收规范》GB 50203-2011 中对水泥的规定有一款为“不同品种的水泥，不得混合使用”是（ ）。

- a. 条文说明
- b. 一般性条文
- c. 注释
- d. 强制性条文

正确答案是：强制性条文

题目 19

墙体的水平灰缝厚度和竖向灰缝宽度宜为 10mm，但不应小于 8mm，也不应大于 12mm。水平灰缝厚度检验方法用尺量（ ）皮小砌块的高度折算；竖向灰缝宽度用尺量 2m 砌体长度折算。

- a. 5
- b. 10
- c. 15
- d. 3

正确答案是：5

题目 20

砖过梁底部的模板拆除时，灰缝砂浆强度不低于设计强度的（ ）%。

- a. 50
- b. 100
- c. 75
- d. 85

正确答案是：85

二、判断题

题目 21

钢材复验报告是进场钢筋抽样检验的结果,它是该批钢筋能否在工程中应用的最终判断依据。

对  
错

正确的答案是“对”。

题目 22

弯折过的钢筋不得敲直后作为受力钢筋使用。

对  
错

正确的答案是“对”。

题目 23

检验批验收时,当混凝土试块强度小于设计强度标准值时,可判混凝土强度不合格。

对  
错

正确的答案是“错”。

题目 24

钢筋混凝土构件应进行承载力、挠度、抗裂度检验。

对  
错

正确的答案是“对”。

题目 25

结构实体钢筋保护层厚度的允许偏差应符合钢筋安装的允许偏差的要求。

对  
错

正确的答案是“错”。

题目 26



混凝土结构工程的承包合同和工程技术文件对施工质量的要求可以低于《混凝土结构工程施工质量验收规范》中的规定。

对  
错

正确的答案是“错”。

题目 27

预制构件应进行结构性能检验。结构性能检验不合格的预制构件不得用于混凝土结构。

对  
错

正确的答案是“对”。

题目 28

在对混凝土结构子分部工程的质量验收中,应对涉及结构安全的材料、试件、施工工艺和结构的重要部位进行见证检测或结构实体检验。

对  
错

正确的答案是“对”。

题目 29

钢筋进场后按有关规定进行复试,机械性能不符合要求时,取双倍试件进行复试,机械性能仍不合格,此批钢筋可判定为不合格,但可降级使用。

对  
错

正确的答案是“错”。

题目 30

预应力筋进场时,如果具有产品合格证和出厂检验报告,无须再抽取试件作力学性能检验。

对  
错

正确的答案是“错”。

题目 31

砂、石材料进场后,一般每个工程检验一批即可满足规范要求。

对  
错

正确的答案是“错”。

题目 32

当混凝土试件强度评定不合格时,可采用非破损或局部破损的检测方法,按国家现行有关标准的规定对结构构件中的混凝土强度进行推定,并作为处理的依据。

对  
错

正确的答案是“对”。

题目 33

对于预拌混凝土,生产厂必须留置混凝土试块,并作为工程验收的依据。

对  
错

正确的答案是“错”。

题目 34

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/696233155200010043>