

UDC 553.32  
D 32



# 中华人民共和国国家标准

GB/T 14949.2—94

## 锰矿石化学分析方法 镍量的测定

Manganese ores—Determination of nickel content

1994-01-18 发布

1994-10-01 实施

国家技术监督局发布

# 中华人民共和国国家标准

## 锰矿石化学分析方法 镍量的测定

GB/T 14949.2—94

代替 GB 1520—79

Manganese ores—Determination of nickel content

本标准等效采用国际标准 ISO 315—1984《锰矿石和锰精矿——镍量的测定——火焰原子吸收光谱法》。

### 1 主题内容与适用范围

本标准规定了火焰原子吸收光谱法测定镍量。

本标准适用于锰矿石和锰精矿中镍量的测定, 测定范围: 0.005%~1.0%。

### 2 方法提要

试样以盐酸和硝酸分解。过滤不溶残渣, 滤液保留作为主液。将残渣和滤纸一起灼烧, 用氢氟酸和硫酸处理。用碳酸钠熔融, 熔融物在盐酸溶液中溶解, 所得溶液与主液合并。

将试液喷入空气-乙炔火焰中, 用镍空心阴极灯作光源, 于原子吸收光谱仪波长 232.0 nm 处, 测量其吸光度。

### 3 试剂

3.1 无水碳酸钠。

3.2 盐酸( $\rho 1.19 \text{ g/mL}$ )。

3.3 盐酸(1+1)。

3.4 盐酸(1+4)。

3.5 盐酸(1+50)。

3.6 硝酸( $\rho 1.42 \text{ g/mL}$ )。

3.7 硝酸(1+1)。

3.8 硫酸(1+1)。

3.9 氢氟酸( $\rho 1.14 \text{ g/mL}$ )。

3.10 基体溶液

3.10.1 将 20 g 高纯金属锰置于 500 mL 烧杯中, 加入 150 mL 盐酸(3.3)溶解。冷却后, 移入 1 000 mL 容量瓶中, 用水稀释至刻度, 混匀。

3.10.2 将 20 g 高纯金属锰置于 500 mL 烧杯中, 加入 150 mL 盐酸(3.3)溶解。稍冷, 加入 40 g 预先溶于水的无水碳酸钠(3.1)。补加盐酸(3.3)至全部沉淀溶解。冷却后, 移入 1 000 mL 容量瓶中, 用水稀释至刻度, 混匀。

3.11 镍标准溶液

3.11.1 称取 1.000 0 g 金属镍(99.95%以上), 置于 250 mL 烧杯中, 加入 50 mL 硝酸(3.7), 加热溶解