

ICS 77.040.10  
H 22



# 中华人民共和国国家标准

GB/T 3251—2006  
代替 GB/T 3251—1982

---

## 铝及铝合金管材压缩试验方法

Compression test method for aluminium and aluminium alloys tubes

2006-09-26 发布

2007-02-01 实施

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局  
中国国家标准化管理委员会

发布

## 前 言

本标准代替 GB/T 3251—1982《铝及铝合金管材压缩试验方法》。

本标准与 GB/T 3251—1982 相比,主要变化如下:

- 增加了试验温度的范围;
- 增加了试验速度的范围;
- 将原力值符号  $P$  修改为  $F$ 。

本标准由中国有色金属工业协会提出。

本标准由全国有色金属标准化技术委员会归口并负责解释。

本标准由东北轻合金有限责任公司负责起草。

本标准主要起草人:邱纪微、赵胜强、韩啸、何滨、王龙。

本部分所代替的历次版本标准发布情况为:

- GB/T 3251—1982。

## 铝及铝合金管材压缩试验方法

### 1 范围

本标准规定了铝及铝合金管材压缩试验方法。  
本标准适用于铝及铝合金管材纵向抗压缩变形能力的检验。

### 2 方法原理

在 10℃~35℃ 温度下,将管材沿纵轴方向压缩到规定尺寸,从而检验管材抗压缩变形的能力。

### 3 试验设备


压力试验机或材料拉伸试验机。

### 4 试样

- 4.1 从外观检查合格的管材任意部位切取试样,试样高度等于管材外径( $D$ )的两倍。
- 4.2 试样两端面应光滑无毛刺,并与管材纵轴线垂直。
- 4.3 试样应附以合金牌号、规格、批号及试样号的标记,其标记不应影响试样性能结果的评定。

### 5 试验步骤

- 5.1 将试样直立于两平行压板之间,使试样的轴线与试验机的施荷中心线相重合。
- 5.2 如图 1,匀速压缩试样至原高度的二分之一,即压缩距离  $H$  等于管材的原始外径  $D$ 。试验压缩速度控制在 10 mm/min~30 mm/min 范围内。



$D$ ——管材的原始外径;  
 $H$ ——压缩后的试样高度。

图 1 管材压缩试验示意图

### 6 试验结果及评定

用肉眼检查试样弯曲变形处,若无裂纹、裂口,则判合格。