


UDC 662.998 : 678.4.074
Q 61



中华人民共和国国家标准

GB/T 3985—1995

石棉橡胶板

Asbestos-rubber sheets

1995-04-04 发布

1995-12-01 实施

国家技术监督局 发布

(京)新登字 023 号

中 华 人 民 共 和 国
国 家 标 准
石 棉 橡 胶 板
GB/T 3985—1995

*

中国标准出版社出版发行
北京西城区复兴门外三里河北街 16 号
邮政编码：100045

<http://www.bzcs.com>

电话：63787337、63787447

1995 年 9 月第一版 2005 年 1 月电子版制作

*

书号：155066·1-11815

版权专有 侵权必究
举报电话：(010) 68533533

中华人民共和国国家标准

GB/T 3985—1995

石棉橡胶板

代替 GB 3985—83

Asbestos-rubber sheets

1 主题内容与适用范围

本标准规定了石棉橡胶板产品牌号、规格、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、贮存、运输。

本标准适用于温度为 450℃, 压力为 6MPa 范围内的水、水蒸气等介质为主的设备, 管道法兰连接处所用的密封衬垫材料。

2 引用标准

- GB 541 石棉橡胶板 抗张强度试验方法
- GB 544 石棉橡胶板 密度试验方法
- GB 2828 逐批检查计数抽样程序及抽样表(适用于连续批的检查)
- GB 3986 石棉橡胶板 烧失量试验方法
- GB 3987 石棉橡胶板 老化系数试验方法
- GB 3988 石棉橡胶板 压缩率, 回弹率试验方法
- GB 8170 数值修约规则
- GB/T 15520 石棉橡胶板 蒸汽密封性能试验方法

3 产品牌号及规格

3.1 产品牌号及颜色应符合表 1 规定。

表 1

牌 号	表面颜色	适用条件
XB 450	紫色	温度为 450℃, 压力为 6MPa
XB 350	红色	温度为 350℃, 压力为 4MPa
XB 200	灰色	温度为 200℃, 压力为 1.5MPa

3.2 产品规格:

3.2.1 产品的厚度及其偏差应符合表 2 规定。

表 2

mm

厚 度	偏 差	同一张纸上相距 500 任意两点厚度偏差≤
0.5, 0.6, 0.8, 1.0	±0.10	0.10
1.5, 2.0	±0.15	0.15
2.5, 3.0	±0.20	0.20
3.0 以上	±0.25	0.22

国家技术监督局 1995-04-04 批准

1995-12-01 实施