



# 中华人民共和国国家标准

GB 3851—83≈ISO 3327—1982

---

## 硬质合金横向断裂强度测定方法

Hardmetals—determination of transverse rupture strength

1983-09-14发布

1984-09-01实施

---

国家标准化局批准

## 硬质合金横向断裂强度测定方法

GB 3851—83  
≈ISO 3327—1982

Hardmetals—determination of transverse rupture strength

本标准适用于硬质合金横向断裂强度的测定。

本标准用于塑性极小的硬质合金。如果用于断裂前有显著塑性变形的硬质合金，可能得到不正确的结果，在此情况下，本方法仅能用来比较。

本标准等效采用ISO 3327—1982《硬质合金的横向断裂强度的测定》。

### 1 符号说明

表 1 符号说明

符 号	说 明	单 位
$F$	断裂试验所需要的力	N
$l$	两支承点间的距离	mm
$b$	与试样高度垂直的宽度	mm
$h$	与施加的作用力平行的试样高度	mm
$k$	补偿倒棱的修正系数	
$R_{tr}$	横向断裂强度	N/mm <sup>2</sup>

### 2 原理

将试样自由地平放在两支点上，在跨距中点施加的短时静态作用力下，使试样断裂。

### 3 试样的制备和要求

3.1 试样应具有矩形横截面，尺寸按表 2 规定。

表 2 试样尺寸

类 型	长 度	宽 度	高 度	mm
A	$35 \pm 1$	$5 \pm 0.25$	$5 \pm 0.25$	
B	$20 \pm 1$	$6.5 \pm 0.25$	$5.25 \pm 0.25$	

注：一般来说，如果两种类型试样的表面状态相同，B型试样的强度比A型试样约高10%。这两种类型的试样具有类似的重现性。

3.2 试样的四个长面用金刚石砂轮（最好用树脂粘结）在足够的冷却剂作用下进行加工。每次磨削量不得超过0.01mm，且全部磨痕应与长度方向平行。每个表面的磨去厚度不应少于0.1mm，表面粗糙度 $R_a < 0.4 \mu m$ 。四个长棱应磨出 $0.15 \sim 0.2 mm$ 的倒角，全部磨痕也应与长度方向平行。