

ICS 91.100.10  
Q 27



# 中华人民共和国国家标准

GB/T 23455—2009

---

## 外墙柔性腻子

Flexible skin plaster for exterior wall

2009-03-28 发布

2010-01-01 实施

---

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局  
中国国家标准化管理委员会 发布

## 前 言

本标准由中国建筑材料联合会提出。

本标准由全国轻质与装饰装修建筑材料标准化技术委员会(SAC/TC 195)归口。

本标准负责起草单位:中国建筑材料科学研究总院、新蒲建设集团。

本标准参加起草单位:广东自然涂化工有限公司、富思特制漆(北京)有限公司、阿克苏诺贝尔特种化学(上海)有限公司、能高共建(中国)新型环保建材有限公司。

本标准主要起草人:王志新、刘光华、于法典、刘轶、龙江、李伯贤、刘东华、刁桂芝、史淑兰、袁泽辉。

本标准首次发布。

# 外墙柔性腻子

## 1 范围

本标准规定了外墙柔性腻子的分类与标记、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输与贮存。  
本标准适用于建筑外墙找平用柔性抗裂腻子。

## 2 规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。

GB/T 1728—1979 漆膜、腻子膜干燥时间测定法

GB/T 1748 腻子膜柔韧性测定法

GB/T 4100—2006 陶瓷砖

GB/T 9271 色漆和清漆 标准试板

GB/T 9779—2005 复层建筑涂料

JC/T 412.1—2006 纤维水泥平板 第1部分:无石棉纤维水泥平板

JC/T 985—2005 地面用水泥基自流平砂浆

## 3 分类与标记

### 3.1 类别

外墙柔性腻子按其组分分为单组分和双组分:

单组分(代号D):工厂预制,包括水泥、可再分散聚合物粉末、填料以及其他添加剂等搅拌而成的粉状产品,使用时按生产商提供的配比加水搅拌均匀后使用。

双组分(代号S):工厂预制,包括由水泥、填料以及其他添加剂组成的粉状组分和由聚合物乳液组成的液状组分,使用时按生产商提供的配比将两组分按配比搅拌均匀后使用。

### 3.2 型号

按适用的基面分为两种型号:

I型:适用于水泥砂浆、混凝土、外墙外保温基面。

II型:适用于外墙陶瓷砖基面。

### 3.3 标记

产品按下列顺序标记:产品名称、类别、型号和标准编号。

示例:用于陶瓷砖基面的双组分外墙柔性腻子标记为:

外墙柔性腻子 S II GB/T 23455—2009

## 4 要求

外墙柔性腻子的要求应符合表1的规定。