

JG

中华人民共和国建筑工业行业标准

JG/T 217—2007

建筑幕墙用瓷板

Porcelain plate for building curtain walls

2007-08-21 发布

2007-12-01 实施

中华人民共和国建设部 发布

目 次

前言	Ⅲ
1 范围	1
2 规范性引用文件	1
3 术语和定义	1
4 分类和标记	1
5 要求	2
6 试验方法	5
7 检验规则	8
8 标志、包装、运输、贮存	10
附录 A(规范性附录) 幕墙瓷板弯曲强度试验方法	11
附录 B(规范性附录) 幕墙瓷板剪切强度试验方法	14

前 言

本标准附录 A、附录 B 为规范性附录。

本标准由建设部标准定额研究所提出。

本标准由建设部建筑制品与构配件产品标准化技术委员会归口。

本标准起草单位：佛山市高明区加泰科技实业有限公司、上海斯米克建筑陶瓷股份有限公司、广东东鹏陶瓷股份有限公司、广东蒙娜丽莎陶瓷有限公司、佛山石湾鹰牌陶瓷有限公司、佛山市高明区季华铝建有限公司、山东天虹弧板有限公司。

本标准主要起草人：韩广建、叶伟华、张旗康、夏著威、朱宗武、钟保民、麦卓荣、王立夫、曹树堦、廖学权。

本标准首次发布。

建筑幕墙用瓷板

1 范围

本标准规定了建筑幕墙用瓷板(以下简称幕墙瓷板)的产品分类和标记、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。

本标准适用于建筑幕墙使用的瓷板。

本标准不适用于以建筑物墙体为基面、直接粘贴的装饰瓷板。

2 规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。

GB/T 191 包装储运图示标志(GB 191—2000 eqv ISO 780:1997)

GB/T 3810.2—2006 陶瓷砖试验方法 第2部分:尺寸和表面质量的检验

GB/T 3810.3—2006 陶瓷砖试验方法 第3部分:吸水率、显气孔率、表观相对密度和容重的测定

GB/T 3810.6—2006 陶瓷砖试验方法 第6部分:无釉砖耐磨深度的测定

GB/T 3810.7—2006 陶瓷砖试验方法 第7部分:有釉砖表面耐磨性的测定

GB/T 3810.9—2006 陶瓷砖试验方法 第9部分:抗热震性的测定

GB/T 3810.11—2006 陶瓷砖试验方法 第11部分:有釉砖抗釉裂性的测定

GB/T 3810.12—2006 陶瓷砖试验方法 第12部分:抗冻性的测定

GB/T 3810.13—2006 陶瓷砖试验方法 第13部分:耐化学腐蚀的测定

GB/T 4100.1—1999 干压陶瓷砖 第1部分:瓷质砖(吸水率 $E \leq 0.5\%$)(neq ISO 13006 (BIa): 1998)

GB/T 5574 工业用橡胶板

GB 6566 建筑材料放射性核素限量

GB/T 9195 陶瓷砖和卫生陶瓷分类及术语

GB/T 13891—1992 建筑饰面材料镜向光泽度测定方法

JC/T 883—2001 石材用建筑密封胶

3 术语和定义

GB/T 9195 确定的以及下列术语和定义适用于本标准。

3.1

幕墙瓷板 **porcelain plate for building curtain walls**

建筑幕墙上使用的,吸水率平均值 ϵ 不大于 0.5% 的干压瓷质板。

3.2

正面 **front surface**

安装在建筑幕墙上瓷板的装饰面。

4 分类和标记

4.1 分类与代号

4.1.1 按瓷板形状来划分,可分为: