



中华人民共和国国家标准

GB/T 3807—94

聚氯乙烯微孔塑料拖鞋

Polyvinyl chloride cellular plastic slippers

1994-03-15 发布

1994-12-01 实施

国家技术监督局 发布

中华人民共和国国家标准

GB/T 3807—94

聚氯乙烯微孔塑料拖鞋

代替 GB 3807—83

Polyvinyl chloride cellular plastic slippers

1 主题内容与适用范围

本标准规定了聚氯乙烯微孔塑料拖鞋(以下简称拖鞋)的产品分类、技术要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输、贮存。

本标准适用于以聚氯乙烯树脂、增塑剂、稳定剂、发泡剂为主要原料,经炼塑、模压、组装而成的拖鞋。

2 引用标准

- GB 1040 塑料拉伸试验方法
- GB 2828 逐批检查计数抽样程序及抽样表(适用于连续批的检查)
- GB 2918 塑料试样状态调节和试验的标准环境
- GB 4493 橡塑鞋微孔材料硬度试验方法
- GB/T 6343 泡沫塑料和橡胶 表观密度的测定

3 产品分类

3.1 拖鞋按鞋底划分为平跟、坡跟二类。

3.2 拖鞋规格应符合表1的规定。

表 1

规格 代号	鞋底长度 mm	平跟底厚 mm		坡跟底厚 mm	
		前 掌	后 跟	前 掌	后 跟
6	≥152	≥9	≥10		
6.5	≥165	≥9	≥10		
7	≥178	≥9	≥10		
7.5	≥191	≥9	≥10		
8	≥203	≥9	≥10		
8.5	≥216	≥9	≥10		
9	≥229	≥10	≥12	≥11	≥20
9.5	≥241	≥10	≥12	≥11	≥20
10	≥254	≥10	≥12	≥12	≥21
10.5	≥267	≥11	≥13	≥12	≥21