



中华人民共和国国家标准

GB/T 21998—2008

地理标志产品 德化白瓷

Product of geographical indication—Dehua white porcelain

2008-08-28 发布

2008-12-01 实施

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局
中国国家标准化管理委员会 发布

中 华 人 民 共 和 国
国 家 标 准
地 理 标 志 产 品 德 化 白 瓷
GB/T 21998—2008

*

中国标准出版社出版发行
北京复兴门外三里河北街16号
邮政编码:100045

网址 www.spc.net.cn

电话:68523946 68517548

中国标准出版社秦皇岛印刷厂印刷
各地新华书店经销

*

开本 880×1230 1/16 印张 1.25 字数 33 千字
2008年11月第一版 2008年11月第一次印刷

*

书号: 155066·1-34382

如有印装差错 由本社发行中心调换
版权专有 侵权必究
举报电话:(010)68533533

前 言

本标准根据《地理标志产品保护规定》与 GB/T 17924《地理标志产品标准通用要求》制定。

本标准的附录 A 为规范性附录。

本标准由全国原产地域产品标准化工作组提出并归口。

本标准起草单位：福建省德化县标准计量所、福建省德化县科技局、福建冠福现代家用股份有限公司、福建省佳美集团公司、福建省德化协发光洋陶器有限公司、泉州市创意集团公司、德化县鑫发瓷土精制品厂、福建省德化全丰瓷土有限公司、福建省泉州顺美集团有限公司、福建省泉州龙鹏集团有限公司。

本标准主要起草人：瞿凤珍、苏清河、杨剑民、许兴泽、柯宏荣、张宾、梁挺师、陈宝珠、赖育豪、甘志发、曾文昌、曾海波、陈期结、陈国典、张永盛、陈仁捷、赖呈裕、林秀珍。

地理标志产品 德化白瓷

1 范围

本标准规定了德化白瓷的术语和定义、地理标志产品保护范围、产品分类、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。

本标准适用于国家质量监督检验检疫行政主管部门根据《地理标志产品保护规定》批准保护的德化白瓷。

2 规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

- GB/T 2828.1 计数抽样检验程序 第1部分:按接收质量限(AQL)检索的逐批检验抽样计划
- GB/T 2829 周期检验计数抽样程序及表(适用于对过程稳定性的检验)
- GB/T 3295 陶瓷制品 45°镜向光泽度试验方法
- GB/T 3298 日用陶瓷器热稳定性测定方法
- GB/T 3299 日用陶瓷器吸水率测定方法
- GB/T 3300 日用陶瓷器变形检验方法
- GB/T 3301 日用陶瓷器的容积、口径误差、高度误差、重量误差、缺陷尺寸的测定方法
- GB/T 3303 日用陶瓷器缺陷术语
- GB/T 3534 日用陶瓷器铅、镉溶出量的测定方法
- GB/T 5000 日用陶瓷名词术语
- GB/T 11423 日用陶瓷纸箱包装技术条件
- GB 12651 与食物接触的陶瓷制品铅、镉溶出量允许极限
- QB/T 1503 日用陶瓷白度测定方法

3 术语和定义

GB/T 3303 和 GB/T 5000 确立的以及下列术语和定义适用于本标准。

3.1

德化白瓷 Dehua white porcelain

在本标准第4章范围内,用产自德化县行政区域内的高硅、低铁、低钛优质高岭土为主要原料生产的具有洁白细腻、晶莹剔透特色的雕塑白瓷和日用白瓷产品。

3.2

合缝迹 seam mark

产品表面呈现的合缝痕迹。

3.3

皮子釉 browning mark

带有树节的刨皮烧后留在产品上的阴褐色釉面,又称刨皮花。