



中华人民共和国国家标准

GB/T 23834.6—2009

硫酸亚锡化学分析方法 第 6 部分：铁含量的测定 邻菲罗啉分光光度法

Chemical analysis method for stannous sulfate—
Part 6: Determination of iron content—
1,10-Phenanthroline spectrophotometry

2009-05-18 发布

2010-02-01 实施

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局
中国国家标准化管理委员会 发布

前 言

GB/T 23834—2009《硫酸亚锡化学分析方法》分为六个部分：

- 第 1 部分：硫酸亚锡含量的测定 重铬酸钾滴定法
- 第 2 部分：盐酸不溶物的测定 重量法
- 第 3 部分：碱金属及碱土金属硫酸盐总量的测定 重量法
- 第 4 部分：铅、铜含量的测定 火焰原子吸收光谱法
- 第 5 部分：砷含量的测定 二乙基二硫代氨基甲酸银分光光度法
- 第 6 部分：铁含量的测定 邻菲罗啉分光光度法

本部分为 GB/T 23834 的第 6 部分。

本部分由中国石油和化学工业协会提出。

本部分由全国化学标准化技术委员会无机化工分会(SAC/TC 63/SC 1)归口。

本部分负责起草单位：柳州华锡集团有限责任公司、中海油天津化工研究设计院、云南锡业集团有限责任公司、精细化学品集团有限公司。

本部分主要起草人：林文霜、叶素娟、刘幽若、夏俊玲、张红玲、何莹莹。

本部分为首次发布。

硫酸亚锡化学分析方法

第6部分：铁含量的测定

邻菲罗啉分光光度法

1 范围

本部分规定了邻菲罗啉(1,10-菲罗啉,二氮杂菲)分光光度法测定硫酸亚锡中铁含量测定的分析方法原理、分析步骤和结果计算。

本部分适用于硫酸亚锡中铁含量的测定。测定范围:0.001%~0.050%。

2 规范性引用文件

下列文件中的条款通过 GB/T 23834 的本部分的引用而成为本部分的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本部分,然而,鼓励根据本部分达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本部分。

GB/T 602 化学试剂 杂质测定用标准溶液的制备(GB/T 602—2002,ISO 6353-1:1982,NEQ)

GB/T 603 化学试剂 试验方法中所用制剂及制品的制备(GB/T 603—2002,ISO 6353-1:1982,NEQ)

GB/T 6682—2008 分析实验室用水规格和试验方法(ISO 3696:1987,MOD)

HG/T 3696.2 无机化工产品化学分析用杂质标准溶液的制备

HG/T 3696.3 无机化工产品化学分析用制剂及制品的制备

3 方法原理

试料以盐酸、过氧化氢溶解,试料中的铁离子在酸性条件下用盐酸羟胺还原成亚铁离子,加入酒石酸、乙二胺四乙酸二钠消除锡等离子的干扰;于 pH5~6 介质中,铁(II)与 1,10-菲罗啉生成红色络合物,此络合物符合朗伯-比尔定律;于分光光度计波长 510 nm 处测量其吸光度,计算获得铁含量。

4 安全提示

本试验方法中使用的部分试剂具有毒性或腐蚀性,操作时须小心谨慎!如溅到皮肤或眼睛上应立即用水冲洗,严重者应立即治疗。

5 一般规定

本标准所用试剂和水,在没有注明其他要求时,均指分析纯试剂和 GB/T 6682—2008 中规定的三级水。试验中所用杂质标准溶液、制剂及制品,在没有注明其他要求时,均按 GB/T 602、GB/T 603 或 HG/T 3696.2、HG/T 3696.3 之规定制备。

6 试剂

6.1 盐酸;

6.2 过氧化氢(30%);

6.3 盐酸溶液:1+19;